Struktureffekt
Variocryl® Color VCC

Untergründe
Es eignen sich alle gebräuchlichen Hölzer und Holzwerkstoffe, welche mit geeignetem Zweihorn®-Füller, vorzugsweise mit gehärtetem Variofill VF, vorgrundiert wurden. Trocknung über Nacht, Zwischenschliff mit Körnung 280 bis 320.

Effektbeschreibung	
1.	Fläche im gewünschten Basisfarbton mit Variocryl® Color VCC/Farbton optional gehärtet mit PWH 3200 lackieren.
2.	Trocknung mindestens 1 Stunde bis maximal 12 Stunden (über Nacht) ohne Zwischenschliff.
3.	Strukturklarlack aus einer Mischung Variocryl® VC oder Duocryl DC im gewünschten Glanzgrad gehärtet mit PWH 3200, verdünnt mit Variocryl® Optimizer VO und bis zu 5 % Strukturpulver fein STP-F oder Strukturpulver mittel STP-M anrühren. Hierfür als erstes Strukturpulver fein oder mittel in den Mischbecher geben und zunächst mit etwa der gleichen Menge Klarlack anrühren, so dass eine klumpenfreie Masse entsteht. Dann den restlichen Klarlack VC bzw. DC Härter PWH 3200 und Variocryl® Optimizer zugeben. Optional kann dieser Mischung noch 0,5 bis 1 % Variocryl® Color Effektlack Metallicbasislack VCC/MB oder Perlglanzlack VCC/PGB zugegeben werden. Mischung mit Becherpistole ohne Filter aufspritzen. Durch Zugabe von 5 % Strukturpulver fein ändert sich der Glanzgrad in stumpfmatt.

Besondere Hinweise
Bitte beachten Sie die Technischen Merkblätter dieser Produkte.

Eigene Bemerkungen

Produkte der Akzo Nobel Wood Coatings GmbH werden für den professionellen Verarbeiter hergestellt, der ein Grundwissen im Umgang und der Verwendung von Beizen, Lacken, Lasuren und Leimen hat. Die in den Merkblättern angegebenen Verarbeitungshinweise für unsere Qualitäten sind als unverbindliche Empfehlungen zu betrachten. Sie basieren auf unseren Versuchsreihen und Erfahrungen und sollen die Arbeit unserer Abnehmer erleichtern und fördern. Eine eventuell notwendige Anpassung an die jeweiligen Arbeitsverhältnisse liegt in Ihrem Verantwortungsbereich. In Zweifelsfällen geben Ihnen unsere Werkstoffberater sowie Anwendungs- und Labortechniker nach bestem Wissen Auskunft. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Über den Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer eigenverantwortlich. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Sie befreit auch nicht den Käufer von seiner eigenen Prüfung, erforderlichenfalls durch Probeverarbeitung. Auch haften wir nur nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen für eine erfolgte unterbliebene Beratung, welche sich nicht auf die Eigenschaften und Verwendbarkeit des gelieferten Produktes bezieht.Es gilt das jeweils aktuelle Technische Merkblatt, welches Sie auf unseren Internetseiten (z.B. www.zweihorn.com oder www.sikkens-wood-coatings.com) abrufen können. Nach Erscheinen einer Neuauflage erlischt die Gültigkeit bisheriger Technischer Merkblätter. Stand: 2014-10-27