

# Effetto jeans Variocryl® Color VCC



| Fondi   |
|---|
| Vanno bene tutti i comuni legni e materiali legnosi su cui sia stato applicato un materiale riempitivo Zweihorn® adeguato, preferibilmente Variofill VF indurito. Essiccazione notturna, carteggiatura intermedia con grana da 280 a 320. |

| Descrizione dell'effetto   |
|--|
| 1. Verniciare la superficie nella tonalità di base desiderata con Variocryl® Color VCC/tonalità indurito con PWH 3200.   |
| 2. Essiccazione notturna   |
| 3. Carteggiatura intermedia con grana da 280 a 320.  |
| 4. Verniciare con altra tonalità desiderata di Variocryl® Color VCC/tonalità indurita con PWH3200 e diluita con il 40% di Variocryl® Optimizer VO.   |
| 5. Passare subito sulla superficie bagnata un panno di cotone nervato arrotolato fino ad ottenere l'effetto desiderato.  |
| 6. Essiccazione da minimo 2 a massimo 8 ore senza carteggiatura intermedia. Con le vernici incolori a base d'acqua Variocryl® VC o Duocryl PUR DC a 2 componenti dare la mano finale nel grado di lucentezza desiderato. |

| Indicazioni particolari                     |
|---|
| Vedi le schede tecniche di questi prodotti. |

| Note personali |
|----------------|
|                |
|                |
|                |
|                |
|                |
|                |
|                |
|                |
|                |
|                |
|                |

I prodotti della Akzo Nobel Wood Coatings GmbH sono fabbricati per il professionista, il quale dispone di nozioni fondamentali sull'uso e l'impiego di mordenti, vernici ed impregnanti. Le informazioni di lavorazione contenute nelle schede tecniche si basano sulle nostre attuali conoscenze e servono a facilitare la lavorazione dei ns. clienti. Sono raccomandazioni non impegnative. Un eventuale necessario adattamento dei prodotti alle Vostre condizioni di lavoro fa parte del Vostro campo di responsabilità. In tutti i casi di dubbio, i ns. consulenti, tecnici o laboratoristi Vi potranno consigliare a seconda le loro conoscenze in buona fede. Garantiamo una qualità irreprensibile dei ns. prodotti in conformità con le ns. condizioni di vendita e di fornitura. Per l'utilizzo del prodotto fornito è sempre responsabile l'acquirente. I consigli o le informazioni inerenti, l'applicazione dei prodotti sono sempre facoltativi; salvo che da parte nostra non sia stato garantito per iscritto un metodo d'applicazione fissato contrattualmente. Essi non esonerano l'utilizzatore dalla necessità di fare delle prove prima d'ogni applicazione. Inoltre rispondiamo solo per consigli dati o tralasciati nelle misure delle ns. Condizioni di Contratto Generale i quali si riferiscono sulle caratteristiche e l'impiego del prodotto fornito. È disponibile il foglio d'istruzioni che è possibile consultare sui nostri siti Web (ad es. [www.zweihorn.com](http://www.zweihorn.com) o [www.sikkens-wood-coatings.com](http://www.sikkens-wood-coatings.com)). Dopo la pubblicazione di un'edizione, i fogli d'istruzione precedenti non sono più validi. Versione: 2014-10-27