# Kameffekt
# Variocryl® Color VCC

| Underlag |
|---|
| Alle gængse træsorter og træmaterialer, som er blevet grundet forud med egnet Zweihorn®-filler, fortrinsvis med hærdet Variofill VF, er velegnede. Tørring natten over, mellemslibning med kornstørrelse 280 til 320. |

| Effektbeskrivelse | |
|---|---|
| 1. | Fladen lakeres i den ønskede basisfarve med Variocryl® Color VCC/farve hærdet med PWH 3200. |
| 2. | Tørring natten over. |
| 3. | Mellemslibning med korn 280 til 320. |
| 4. | Spray fladen med den ønskede anden farve med ufortyndet Variocryl® Color VCC/farve hærdet med PWH 3200. Effekten kan forstærkes ved at tilsætte 10 % Aqua fortykningsmiddel AVM og valg af større lakeringsdyse (min. 2 mm). |
| 5. | Træk straks fladen i våd tilstand med et kæmmeværktøj, f.eks. en kam, jævnt nedefra og op og lav således et mønster. |
| 6. | Tørring mindst 1 time til maksimalt 8 timer uden mellemslibning. |
| 7. | Fladen lakeres med Variocryl® vandklarlak VC eller Duocryl 2K-PUR vandklarlak DC i den ønskede glansgrad. |

| Særlige informationer |
|---|
| Se venligst de Tekniske datablade for disse produkter. |

| Egne bemærkninger |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Produkter fra Akzo Nobel Wood Coatings GmbH fremstilles til den professionelle håndværker, som har et grundlæggende kendskab til håndtering og anvendelse af bejdser, lakker, lasurer og klæbestoffer. De i cirkulærerne angivne forarbejdnings¬anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Det er dit ansvar at foretage en evt. nødvendig tilpasning til de respektive arbejdsforhold. I tvivlstilfælde vil vore rådgivere og teknikere gerne give relevant rådgivning. Selvfølgelig garanterer vi førsteklasses kvalitet for vore produkter i henhold til vores salgs- og leveringsbetingelser. Det er køberens eget ansvar at tage stilling til brugen af det leverede produkt. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egnetheder for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende, om end den er givet efter bedste vidende. Den fritager heller ikke køberen fra egen kontrol, i givet fald i form af prøveforarbejdning. Vi hæfter kun i henhold til vores Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for en udeblevet rådgivning, som ikke vedrører det leverede produkts egenskaber eller anvendelighed. Det aktuelle Tekniske Cirkulære, som kan hentes på vores hjemmesider (fx www.zweihorn.com eller www.sikkens-wood-coatings.com), er til enhver tid gældende. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Cirkulærer med at have gyldighed. Udarbejdet: 2014-10-27