Marmoreffekt
Variocryl® Color VCC

Underlag
Alle gængse træsorter og træmaterialer, som er blevet grundet forud med egnet Zweihorn®-filler, fortrinsvis med hærdet Variofill VF, er velegnede. Tørring natten over, mellemslibning med kornstørrelse 280 til 320.

Effektbeskrivelse	
1.	Lakér fladen i den ønskede basisfarve med Variocryl® Color VCC/farve hærdet med PWH 3200 fortyndet med 10 % Variocryl® Optimizer VO.
2.	Stænk den anden farve med Variocryl® Color VCC/farve hærdet med PWH 3200 fortyndet med 30 % Variocryl® Optimizer VO ujævnt på den våde flade. Der kan gentages med flere farver om ønsket. Det er påkrævet, at der arbejdes hurtigt, fladen må ikke begynde at tørre.
3.	Dæk våde flader til med plastfolie og tryk på fladen. Det kan anbefales at trykke folien med en farverulle. Fjern derefter folien igen. Der opstår en marmoreffekt.
4.	Tørring mindst 2 timer til maksimalt 15 timer (natten over) uden mellemslibning.
5.	Fladen lakeres med Variocryl® vandklarlak VC eller Duocryl 2K-PUR vandklarlak DC i den ønskede glansgrad.

Særlige informationer
Se venligst de Tekniske datablade for disse produkter.

Egne bemærkninger

Produkter fra Akzo Nobel Wood Coatings GmbH fremstilles til den professionelle håndværker, som har et grundlæggende kendskab til håndtering og anvendelse af bejdser, lakker, lasurer og klæbestoffer. De i cirkulærerne angivne forarbejdnings¬anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Det er dit ansvar at foretage en evt. nødvendig tilpasning til de respektive arbejdsforhold. I tvivlstilfælde vil vore rådgivere og teknikere gerne give relevant rådgivning. Selvfølgelig garanterer vi førsteklasses kvalitet for vore produkter i henhold til vores salgs- og leveringsbetingelser. Det er køberens eget ansvar at tage stilling til brugen af det leverede produkt. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egnetheder for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende, om end den er givet efter bedste vidende. Den fritager heller ikke køberen fra egen kontrol, i givet fald i form af prøveforarbejdning. Vi hæfter kun i henhold til vores Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for en udeblevet rådgivning, som ikke vedrører det leverede produkts egenskaber eller anvendelighed. Det aktuelle Tekniske Cirkulære, som kan hentes på vores hjemmesider (fx www.zweihorn.com eller www.sikkens-wood-coatings.com), er til enhver tid gældende. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Cirkulærer med at have gyldighed. Udarbejdet: 2014-10-27

AN_200620_200514