Effet éponge naturelle
Variocryl® Color VCC

Supports
Bois adaptés : tous les bois et matériaux en bois courants ayant été recouvert d'un apprêt Zweihorn® adéquat, de préférence avec du Variofill VF durci. Séchage pendant la nuit, ponçage intermédiaire avec un grain de 280 à 320.

Description de l'effet	
1.	Vernir la surface avec le coloris de base de votre choix de Variocryl® Color VCC/coloris. Il est possible d'ajouter du durcisseur PWH 3200.
2.	Séchage pendant la nuit.
3.	Ponçage intermédiaire avec un grain de 280 à 320.
4.	Appliquer une couche de finition avec un autre coloris de votre choix de Variocryl® Color. Il est possible d'ajouter du durcisseur PWH 3200.
5.	Tamponner la surface encore humide à l'aide d'une éponge naturelle jusqu'à obtention de l'effet désiré.
6.	Séchage env. 2 heures à 15 heures max. (durant la nuit), sans ponçage intermédiaire.
7.	Appliquer une couche de finition du degré de brillance de votre choix avec le vernis clair en phase aqueuse Variocryl® VC ou le vernis clair PUR bicomposant en phase aqueuse Duocryl DC.

Remarques importantes
Veuillez-vous reporter aux fiches techniques relatives à ces produits.

Vos remarques

Les produits de Akzo Nobel Wood Coatings GmbH sont conçus pour des applicateurs professionnels ayant la connaissance de l'utilisation des teintes, des vernis et des lasures. Les indications figurant sur ces fiches techniques doivent être considérées comme des conseils d'application n'engageant pas notre responsabilité. Ils sont basés sur une série de test ainsi que sur notre expérience et doivent faciliter et favoriser le travail de nos applicateurs. Une adaptation de ces indications à vos conditions de travail relève de votre entière responsabilité. Encas de doute, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de notre service technique ou de notre laboratoire. Nous garantissons, bien entendu, une qualité irréprochable de nos produits (voir conditions générales de vente) mais l'acheteur est responsable de la façon dont il les utilise. Tant qu'aucun engagement écrit n'a été pris sur une procédure d'application spécifique, la responsabilité de Zweihorn ne saurait être engagée. Un conseil ou une information émanant de Zweihorn ainsi qu'une formation à l'utilisation d'un produit ne dispensent pas l'applicateur de procéder à des essais préalables. Si une procédure non confirmée par écrit a donné de bons résultats lors d'une première application, la responsabilité de Zweihorn ne peut être engagée pour les résultats ultérieurs. Zweihorn engage sa responsabilité uniquement dans la limite de ses conditions générales de vente. La fiche technique actuelle que vous trouverez sur nos sites web (p.ex. www.zweihorn.com ou www.sikkens-wood-coatings.com) est toujours valable. A la parution de la nouvelle édition, les anciennes fiches techniques ne seront plus valables. Statut: 2014-10-27

AN_200620_200514