Tečkový efekt
Variocryl® Color VCC

Podklady
Vhodné jsou všechny běžné dřeva a materiály ze dřeva, které byly předem natřeny základním nátěrem s plnivem Zweihorn®, zejména vytvrzeným plnivem Variofill VF. Schnutí přes noc, mezibrus se zrnitostí 280 až 320.

Popis efektu	
1.	Plochu s požadovaným základním barvením odstínem nalakujte lakem Variocryl® Color VCC/barevní odstín alternativně vytvrzeným s PWH 3200.
2.	Schnutí přibližně 1 hodinu až maximálně 8 hodin bez mezibrusu.
3.	Namíchat různé barevné odstíny laků Variocryl® Color VCC/barevný odstín, vytvrdit s PWH 3200 a zředit s 70% optimizérom Variocryl® VO. Tuto silně zředěnou směs laku nalijte do rozprašovací pistole nebo pistole pro kruhový nástřik s tryskou o průměru 0,8 mm. Rozprašovací paprsek nastavte na bodový nástřik a ze vzdálenosti cca 10 cm k ploše stříkací pistoli na 5 až 2 cm a rychlým tahem nalakujte tečky.
4.	Schnutí minimálně 1 hodinu až maximálně 8 hodin bez mezibrusu.
5.	Plochu natřete lakem na bázi vody Variocryl® VC nebo lakem na bázi vody Duocryl 2K-PUR DC s požadovaným stupněm lesku.

Zvláštní pokyny
Respektujte prosím technické informační listy těchto výrobků.

Vlastní poznámky

Výrobky společnosti Akzo Nobel Wood Coatings GmbH se vyrábějí pro profesionální zpracovatele, kteří mají základní znalosti, co se týká manipulace a používání mořidel, laků, lazur a klížidel. Pokyny ke zpracování, uvedené v prospektech a zaručující naši kvalitu, je třeba považovat za nezávazná doporučení. Zakládají se na našich zkušebních řadách a zkušenostech a mají usnadňovat a urychlovat práci našich odběratelů. Eventuální nutné přizpůsobení na příslušné pracovní poměry je vaší zodpovědností. V případě pochybností vám naši materiáloví poradci, aplikační a laboratorní technici poskytnou informace podle svého nejlepšího vědomí. Pochopitelně zaručujeme bezchybnou kvalitu našich výrobků podle pravidel našich prodejních a dodacích podmínek. O používání dodaného výrobku rozhoduje kupující na vlastní zodpovědnost. Pokud jsme písemně výslovně nezaručili specifické vlastnosti a způsobilosti výrobku pro určitý smluvní účel použití, jsou konzultace či poučení ohledně použití výrobku, ať už probíhají podle nejlepšího vědomí, v každém případě nezávazné. Kupující tím ani není zproštěn vlastní zkoušky, provedené v případě potřeby formou zkušebního použití. Za neuskutečněné poradenství, které se nevztahuje na vlastnosti a použitelnost dodávaného výrobku, ručíme pouze v souladu s ustanoveními našich všeobecných prodejních a dodacích podmínek. Platí právě aktuální Technický věstník, který můžete nalézt na našich webových stránkách (např. www.zweihorn.com nebo www.sikkens-wood-coatings.com). Po novém vydání zaniká platnost dosavadních technických prospektů. Stav: 2014-10-27

AN_200620_200514