

Effetto macchiettato
Variocryl® Color VCC



Fondi
Vanno bene tutti i comuni legni e materiali legnosi su cui sia stato applicato un materiale riempitivo Zweihorn® adeguato, preferibilmente Variofill VF indurito. Essiccazione notturna, carteggiatura intermedia con grana da 280 a 320.

Descrizione dell'effetto
1. Verniciare con la tonalità di base desiderata di Variocryl® Color VCC/tonalità eventualmente indurita con PWH3200
2. Essiccazione da minimo 2 a massimo 8 ore senza carteggiatura intermedia.
3. Con altra tonalità desiderata di Variocryl® Color VCC/tonalità eventualmente indurita con PWH3200 e diluita con il 20-30% di Variocryl® Optimizer VO macchiettare da una distanza di ca. 80 cm e con una pressione da 0,8 a 1 bar.
4. Essiccazione da minimo 1 ora a massimo 8 ore.
5. Con le vernici incolori a base d'acqua Variocryl® VC o Duocryl PUR DC a 2 componenti dare la mano finale nel grado di lucentezza desiderato.

Indicazioni particolari
Vedi le schede tecniche di questi prodotti.

Note personali

I prodotti della Akzo Nobel Wood Coatings GmbH sono fabbricati per il professionista, il quale dispone di nozioni fondamentali sull'uso e l'impiego di mordenti, vernici ed impregnanti. Le informazioni di lavorazione contenute nelle schede tecniche si basano sulle nostre attuali conoscenze e servono a facilitare la lavorazione dei ns. clienti. Sono raccomandazioni non impegnative. Un eventuale necessario adattamento dei prodotti alle Vostre condizioni di lavoro fa parte del Vostro campo di responsabilità. In tutti i casi di dubbio, i ns. consulenti, tecnici o laboratoristi Vi potranno consigliare a seconda le loro conoscenze in buona fede. Garantiamo una qualità irreprensibile dei ns. prodotti in conformità con le ns. condizioni di vendita e di fornitura. Per l'utilizzo del prodotto fornito è sempre responsabile l'acquirente. I consigli o le informazioni inerenti, l'applicazione dei prodotti sono sempre facoltativi; salvo che da parte nostra non sia stato garantito per iscritto un metodo d'applicazione fissato contrattualmente. Essi non esonerano l'utilizzatore dalla necessità di fare delle prove prima d'ogni applicazione. Inoltre rispondiamo solo per consigli dati o tralasciati nelle misure delle ns. Condizioni di Contratto Generale i quali si riferiscono sulle caratteristiche e l'impiego del prodotto fornito. È disponibile il foglio d'istruzioni che è possibile consultare sui nostri siti Web (ad es. www.zweihorn.com o www.sikkens-wood-coatings.com). Dopo la pubblicazione di un'edizione, i fogli d'istruzione precedenti non sono più validi. Versione: 2014-10-27