

# Effetto strutturale Variocryl® Color VCC



Fondi
Vanno bene tutti i comuni legni e materiali legnosi su cui sia stato applicato un materiale riempitivo Zweihorn® adeguato, preferibilmente Variofill VF indurito. Essiccazione notturna, carteggiatura intermedia con grana da 280 a 320.

Descrizione dell'effetto
1. Verniciare con la tonalità di base desiderata di Variocryl® Color VCC/tonalità eventualmente indurita con PWH3200
2. Essiccazione da minimo 1 ora a massimo 12 ore.(notturna) senza carteggiatura intermedia
3. Mescolare vernice strutturale composta da una miscela di Variocryl® VC Duocryl DC al grado di lucentezza desiderato indurita con PWH 3200, diluita con Variocryl® Optimizer VO e fino al 5 % di polvere strutturale fine STP-F o media STP-M. A questo scopo versare dapprima nel miscelatore polvere strutturale fine o media e poi mescolarla con suppergiù la stessa qualità di vernice incolore, per ottenere una massa senza grumi. Aggiungere poi la residua vernice incolore VC o DC con induriteo PWH3200 e Variocryl® Optimizer. Volendo a questa miscela si può aggiungere ancora dallo 0,5 all'1% di vernice metallica di base Variocryl® Color VCC/MB a grand'effetto o VCC/PGB a lucentezza perlacea. Applicare a spruzzo con aerografo a tazza senza filtro. Aggiungendo il 5% di polvere strutturale fine la lucentezza diventa ultraopaca.

Indicazioni particolari
Vedi le schede tecniche di questi prodotti.

Note personali

I prodotti della Akzo Nobel Wood Coatings GmbH sono fabbricati per il professionista, il quale dispone di nozioni fondamentali sull'uso e l'impiego di mordenti, vernici ed impregnanti. Le informazioni di lavorazione contenute nelle schede tecniche si basano sulle nostre attuali conoscenze e servono a facilitare la lavorazione dei ns. clienti. Sono raccomandazioni non impegnative. Un eventuale necessario adattamento dei prodotti alle Vostre condizioni di lavoro fa parte del Vostro campo di responsabilità. In tutti i casi di dubbio, i ns. consulenti, tecnici o laboratoristi Vi potranno consigliare a seconda le loro conoscenze in buona fede. Garantiamo una qualità irreprensibile dei ns. prodotti in conformità con le ns. condizioni di vendita e di fornitura. Per l'utilizzo del prodotto fornito è sempre responsabile l'acquirente. I consigli o le informazioni inerenti, l'applicazione dei prodotti sono sempre facoltativi; salvo che da parte nostra non sia stato garantito per iscritto un metodo d'applicazione fissato contrattualmente. Essi non esonerano l'utilizzatore dalla necessità di fare delle prove prima d'ogni applicazione. Inoltre rispondiamo solo per consigli dati o tralasciati nelle misure delle ns. Condizioni di Contratto Generale i quali si riferiscono sulle caratteristiche e l'impiego del prodotto fornito. È disponibile il foglio d'istruzioni che è possibile consultare sui nostri siti Web (ad es. [www.zweihorn.com](http://www.zweihorn.com) o [www.sikkens-wood-coatings.com](http://www.sikkens-wood-coatings.com)). Dopo la pubblicazione di un'edizione, i fogli d'istruzione precedenti non sono più validi. Versione: 2014-10-27