Structuureffect
Variocryl® Color VCC

Ondergronden
Alle gebruikelijke houtsoorten en houtmaterialen die met de juiste Zweihorn®-vuller, bij voorkeur met de geharde Variofill VF, zijn voorgegrond zijn geschikt. Droging gedurende een nacht, tussenschuren met korrel 280 tot 320.

Effectbeschrijving	
1.	Oppervlak in de gewenste basiskleur lakken met Variocryl® Color VCC/kleur optioneel gehard met PWH 3200.
2.	Droging minstens 1 uur tot maximaal 12 uur (gedurende een nacht) zonder tussenschuren.
3.	Structuur blankelak aanmaken uit een mengsel van Variocryl® VC of Duocryl DC in de gewenste glansgraad gehard met PWH 3200, verdunt met Variocryl® Optimizer VO en tot 5% structuurpoeder fijn STP-F of structuurpoeder middel STP-M. Hiervoor allereerst structuurpoeder fijn of middel in de mengbeker doen en vervolgens met twee ongeveer gelijke hoeveelheden blankelak aanmaken, zodat er een massa ontstaat die vrij is van klontjes. Dan de rest van de blankelak VC cq. DC harder PWH 3200 en Variocryl® Optimizer toevoegen. Optioneel kan aan dit mengsel nog 0,5 tot 1% Variocryl® Color effectlak metallicbasislak VCC/MB of Parelmoerglanslak VCC/PGB worden toegevoegd. Het mengsel met bekerpistool zonder filter opspuiten. Door toevoeging van 5% structuurpoeder fijn veranderd de glansgraad in stompmat.

Bijzondere raadgevingen
Raadpleeg de technische kenmerkbladen van deze producten.

Eigen opmerkingen

Producten van Akzo Nobel Wood Coatings GmbH worden vervaardigd voor de professionele verbruiker die een basiskennis heeft van het omgaan met en het gebruiken van beitsen, lakken, lazuren en lijmen. De in de productinformatiebladen opgegeven verwerkingsmethoden voor onze kwaliteitsproducten dienen als vrijblijvende adviezen opgevat te worden. Ze zijn gebaseerd op onze testen en ervaringen, en zouden het werk van onze afnemers moeten verlichten en vergemakkelijken. Een eventueel noodzakelijke aanpassing aan de heersende arbeidsomstandigheden valt binnen de verantwoordelijkheid van de gebruiker. In geval van twijfel kunnen onze technische adviseurs en laboratoriumtechnici naar best vermogen advies verstrekken. Wij staan natuurlijk garant voor een onberispelijke kwaliteit van onze producten met inachtneming van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. De koper bepaalt op eigen verantwoordelijkheid hoe het afgeleverde product wordt gebruikt. Voor zover wij niet-specifieke eigenschappen en geschiktheden van de producten voor een in een contract vastgelegde toepassing uitdrukkelijk en schriftelijk hebben meegedeeld,is een advies op gebruikstechnisch vlak of een richtlijn, hoewel naar eer en geweten opgevolgd,in ieder geval vrijblijvend. Zij ontslaat de koper ook niet van de verplichting het product eerst zelf te testen, indien nodig door een proefverwerking. Verder zijn wij alleen aansprakelijk, met inachtneming van onze algemene verkoopsvoorwaarden, voor een al dan niet verstrekt advies dat geen betrekking heeft op de eigenschappen en de bruikbaarheid van het afgeleverde product. Het technische kenmerkenblad, welke u van onze webpagina's (b.v. www.zweihorn.com of www.sikkens-wood-coatings.com) kunt down-loaden, is op dat moment geldig. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van het vorige technische kenmerkenblad. Stand: 2014-10-27