Kapkový efekt
Variocryl® Color VCC

Podklady
Vhodné jsou všechny běžné dřeva a materiály ze dřeva, které byly předem natřeny základním nátěrem s plnivem Zweihorn®, zejména vytvrzeným plnivem Variofill VF. Schnutí přes noc, mezibrus se zrnitostí 280 až 320.

Popis efektu	
1.	Plochu s požadovaným základním barvením odstínem nalakujte lakem Variocryl® Color VCC/barevní odstín alternativně vytvrzeným s PWH 3200.
2.	Schnutí přibližně 1 hodinu až maximálně 15 hodin (přes noc) bez mezibrusu.
3.	Nastříkání vodních kapek pomocí stříkací pistole s nádobou z velké vzdálenosti s tlakem cca 1 až 1,5 baru. Aby vznikly stejnoměrné kapky, nesmí být plocha barevného laku starší jako je výše uvedené a v žádném případě nesmí být přebroušen.
4.	Nakropené vodní kapky přímo následně nastříkejte z boku lakem Wigranit® Novacolor WNC/barevný odstín pomocí rozprašovací pistole nebo pistolí pro kruhový nástřik s jemnou tryskou a cca tlakem vzduchu 1 bar. Kapky se zde velmi opatrně stříkají ze strany s dostatečné vzdálenosti a pod mělkým úhlem, až se dosáhne požadovaná intenzita kapek. Nemělo by se nanášet příliš mnoho mořidla, protože může dojít k zatrhnutí filmu mořidla při schnutí vodních kapek.
5.	Schnutí přes noc. Urychlení schnutí se nedoporučuje, protože tím trpí elegantní vzhled kapkové formy.
6.	Plocha je před lakováním velmi citlivá a neměla by proto být utřena, a když to je nezbytné, smí být zbavena prachu jenom nepatrným tlakem vzduchu. Plochu natřete lakem na bázi vody Variocryl® VC nebo lakem na bázi vody Duocryl 2K-PUR DC s požadovaným stupněm lesku.

Zvláštní pokyny
Respektujte prosím technické informační listy těchto výrobků.

Vlastní poznámky

Výrobky společnosti Akzo Nobel Wood Coatings GmbH se vyrábějí pro profesionální zpracovatele, kteří mají základní znalosti, co se týká manipulace a používání mořidel, laků, lazur a klížidel. Pokyny ke zpracování, uvedené v prospektech a zaručující naši kvalitu, je třeba považovat za nezávazná doporučení. Zakládají se na našich zkušebních řadách a zkušenostech a mají usnadňovat a urychlovat práci našich odběratelů. Eventuální nutné přizpůsobení na příslušné pracovní poměry je vaší zodpovědností. V případě pochybností vám naši materiáloví poradci, aplikační a laboratorní technici poskytnou informace podle svého nejlepšího vědomí. Pochopitelně zaručujeme bezchybnou kvalitu našich výrobků podle pravidel našich prodejních a dodacích podmínek. O používání dodaného výrobku rozhoduje kupující na vlastní zodpovědnost. Pokud jsme písemně výslovně nezaručili specifické vlastnosti a způsobilosti výrobku pro určitý smluvní účel použití, jsou konzultace či poučení ohledně použití výrobku, ať už probíhají podle nejlepšího vědomí, v každém případě nezávazné. Kupující tím ani není zproštěn vlastní zkoušky, provedené v případě potřeby formou zkušebního použití. Za neuskutečněné poradenství, které se nevztahuje na vlastnosti a použitelnost dodávaného výrobku, ručíme pouze v souladu s ustanoveními našich všeobecných prodejních a dodacích podmínek. Platí právě aktuální Technický věstník, který můžete nalézt na našich webových stránkách (např. www.zweihorn.com nebo www.sikkens-wood-coatings.com). Po novém vydání zaniká platnost dosavadních technických prospektů. Stav: 2014-10-27