Druppeleffect
Variocryl® Color VCC

Ondergronden
Alle gebruikelijke houtsoorten en houtmaterialen die met de juiste Zweihorn®-vuller, bij voorkeur met de geharde Variofill VF, zijn voorgegrond zijn geschikt. Droging gedurende een nacht, tussenschuren met korrel 280 tot 320.

Effectbeschrijving	
1.	Oppervlak in de gewenste basiskleur lakken met Variocryl® Color VCC/kleur optioneel gehard met PWH 3200.
2.	Droging ca. 1 uur tot maximaal 15 uur (gedurende een nacht) zonder tussenschuren.
3.	Sprenkelen van waterdruppels met het bekerpistool vanaf een grote afstand mat ca. 1 tot 1,5 bar. Opdat gelijkmatige druppels kunnen ontstaan, mag het kleurlakoppervlak niet ouder zijn als boven is aangegeven en in geen geval aangeschuurd worden.
4.	De gesprenkelde waterdruppels direct aansluitend met Wigranit® Novacolorbeits WNCB/kleur met een airbrush-pistool of een rondstraal bekerpistool met een fijne nozzle en ca. 1 bar luchtdruk van een kant aanspuiten. De druppels worden hierbij zeer voorzichtig van de zijkant en onder een kleine hoek aangespoten, totdat de gewenste intensiteit van de druppels is bereikt. Er moet niet teveel beits aangebracht worden, omdat de beitsfilm bij het drogen de waterdruppels kan inscheuren.
5.	Droging gedurende een nacht. Het versnellen van de droging wordt niet aanbevolen, omdat hieronder het elegante uiterlijk van de druppels zal lijden.
6.	Het oppervlak is voor het lakken zeer kwetsbaar en moet daarom niet worden afgewist en indien nodig alleen met weinig perslucht worden vrij gemaakt van stof. Zorg ervoor dat al het water is verdampt en lak het oppervlak af met Variocryl® watergedragen blankelak VC of Duocryl 2K-PUR watergedragen blankelak DC in de gewenste glansgraad.

Bijzondere raadgevingen
Raadpleeg de technische kenmerkbladen van deze producten.

Eigen opmerkingen

Producten van Akzo Nobel Wood Coatings GmbH worden vervaardigd voor de professionele verbruiker die een basiskennis heeft van het omgaan met en het gebruiken van beitsen, lakken, lazuren en lijmen. De in de productinformatiebladen opgegeven verwerkingsmethoden voor onze kwaliteitsproducten dienen als vrijblijvende adviezen opgevat te worden. Ze zijn gebaseerd op onze testen en ervaringen, en zouden het werk van onze afnemers moeten verlichten en vergemakkelijken. Een eventueel noodzakelijke aanpassing aan de heersende arbeidsomstandigheden valt binnen de verantwoordelijkheid van de gebruiker. In geval van twijfel kunnen onze technische adviseurs en laboratoriumtechnici naar best vermogen advies verstrekken. Wij staan natuurlijk garant voor een onberispelijke kwaliteit van onze producten met inachtneming van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. De koper bepaalt op eigen verantwoordelijkheid hoe het afgeleverde product wordt gebruikt. Voor zover wij niet-specifieke eigenschappen en geschiktheden van de producten voor een in een contract vastgelegde toepassing uitdrukkelijk en schriftelijk hebben meegedeeld,is een advies op gebruikstechnisch vlak of een richtlijn, hoewel naar eer en geweten opgevolgd,in ieder geval vrijblijvend. Zij ontslaat de koper ook niet van de verplichting het product eerst zelf te testen, indien nodig door een proefverwerking. Verder zijn wij alleen aansprakelijk, met inachtneming van onze algemene verkoopsvoorwaarden, voor een al dan niet verstrekt advies dat geen betrekking heeft op de eigenschappen en de bruikbaarheid van het afgeleverde product. Het technische kenmerkenblad, welke u van onze webpagina's (b.v. www.zweihorn.com of www.sikkens-wood-coatings.com) kunt down-loaden, is op dat moment geldig. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van het vorige technische kenmerkenblad. Stand: 2014-10-27