

Puntíkový efekt Variocryl® Color VCC



Podklady

Vhodné jsou všechny běžné dřeva a materiály ze dřeva, které byly předem natřeny základním nátěrem s plnivem Zweihorn®, zejména vytvrzeným plnivem Variofill VF. Schnutí přes noc, mezibrus se zrnitostí 280 až 320.

Popis efektu

- Plochu s požadovaným základním barvením odstímem nalakujte lakem Variocryl® Color VCC/barevní odstín alternativně vytvrzeným s PWH 3200.
 - Schnutí přes noc bez mezibrusu.
 - Plochu natřete lakem s požadovaným jiným barevným odstímem Variocryl® Color VCC/barevný odstín vytvrzovaný s PWH 3200, zředěný s 30% optimizérem Variocryl® VO.
 - Přímo z bavlněného hadru neuvolňujícího vlákna vyformujte hadrový bal, navlhčete optimizérem Variocryl® VO a plochu mírně potečkujte, až se dosáhne požadovaný efekt.
 - Schnutí minimálně 2 hodiny až maximálně 12 hodin (přes noc) bez mezibrusu.
 - Plochu natřete lakem na bázi vody Variocryl® VC nebo lakem na bázi vody Duocryl 2K-PUR DC s požadovaným stupněm lesku.

Zvláštní pokyny

Respektujte prosím technické informační listy těchto výrobků

Vlastní poznámky

Výrobky společnosti Akzo Nobel Wood Coatings GmbH se vyrábějí pro profesionální zpracovatele, kteří mají základní znalosti, co se týká manipulace a používání mořidel, laků, lazur a klízidel. Pokyny ke zpracování, uvedené v prospektech a zaručující naší kvalitu, je třeba považovat za nezávazná doporučení. Základají se na našich zkušebních řádach a zkoušenostech a mají usnadňovat a urychlovat práci našich odběratelů. Eventuální nutné přizpůsobení na příslušné pracovní poměry je vaši zodpovědností. V případě pochybností vás naši materiáloví poradci, aplikátoři a laboratorní technici poskytnou informace podle svého nejlepšího vědomí. Pochoptechnie zaručujeme bezchybnou kvalitu našich výrobků podle pravidel následujících průdejních a dodacích podmínek. Nejdříve vám však doporučujeme kupující na vlastní odpovědnost. Pokud jste plněm výslovně nezaručili specifické vlastnosti a způsobilosti výrobku pro určitý smluvní účel použití, jsou konzultace či poučení ohledně použití výrobku, ať už probíhají podle nejlepšího vědomí, v každém případě nezávazně. Kupující tím ani není zprostěn vlastní zkoušky, provedené v případě potřeby formou zkusebního použití. Za neusknětěných poradenství, které se nevztahují na vlastnosti a použitelnost dodávaného výrobku, ručíme pouze v souladu s ustanoveními našich sebeoperných průdejních a dodacích podmínek. Platí právě aktuální Technický věstík, který můžete našetřit na našich webových stránkách (napr. www.zweihom.com nebo www.sikkens-wood-coatings.com). Po novém vydání zaniká platnost dosavadních technických prospektů. Stav: 2014-10-27

AkzoNobel