

Verlaufeffekt Variocryl® Color VCC



Untergründe

Es eignen sich alle gebräuchlichen Hölzer und Holzwerkstoffe, welche mit geeignetem Zweihorn®-Füller, vorzugsweise mit gehärtetem Variofill VF, vorgrundiert wurden. Trocknung über Nacht, Zwischenschliff mit Körnung 280 bis 320.

Effektbeschreibung

1. Mehrere Variocryl® Color VCC/Farbtone Buntlacke jeweils gehärtet mit PWH 3200 und mit 30 % Variocryl® Optimizer VO verdünnt in einen größeren Behälter geben, ohne die Mischung umzurühren. Nicht geeignet sind sämtliche Metallic Effektlacke Variocryl® Color, da mit diesen in hohen Schichten Haftungsprobleme entstehen. Gemisch auf die Fläche geben und dann die Fläche hin- und herbewegen, bis die Fläche vollständig benetzt ist. Die Fläche muss auf Effekt ablaufen und darf in der Schichtstärke 500µm nicht übersteigen, da ansonsten Trocknungs- und Haftungsprobleme entstehen können.
2. Trocknung über Nacht (ca. 15 Std.) Es ist hierbei für ausreichenden Luftaustausch zu sorgen.
3. Fläche mit Variocryl® Wasserklarlack VC oder Duocryl 2K-PUR Top-Wasserklarlack im gewünschten Glanzgrad ablackieren.

Eigene Bemerkungen

Zweihorn Produkte werden für den professionellen Verarbeiter hergestellt, der ein Grundwissen im Umgang und der Verwendung von Beizen, Lacken, Lasuren und Leimen hat. Die in den Merkblättern angegebenen Verarbeitungshinweise für unsere Qualitäten sind als unverbindliche Empfehlungen zu betrachten. Sie basieren auf unseren Versuchsreihen und Erfahrungen und sollen die Arbeit unserer Abnehmer erleichtern und fördern. Eine eventuell notwendige Anpassung an die jeweiligen Arbeitsverhältnisse liegt in Ihrem Verantwortungsbereich. In Zweifelsfällen geben Ihnen unsere Werkstoffberater sowie Anwendungs- und Labortechniker nach bestem Wissen Auskunft. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Über den Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer eigenverantwortlich. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Sie befreit auch nicht den Käufer von seiner eigenen Prüfung, erforderlichenfalls durch Probeverarbeitung. Auch haften wir nur nach Maßgabe von Absatz 1 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für eine erfolgte unterbliebene Beratung, welche sich nicht auf die Eigenschaften und Verwendbarkeit des gelieferten Produktes bezieht.

Es gilt das jeweils aktuelle Technische Merkblatt, welches Sie unter www.zweihorn.com abrufen können. Nach Erscheinen einer Neuauflage, erlischt die Gültigkeit bisheriger Technischer Merkblätter.

Stand: 11. August 2010