

# P R Ü F U N G S Z E U G N I S

**Produkte:** *Lackaufbau 1:*  
DiaDur Füllgrund DD-F, gehärtet 5 : 1 mit PUR- Härter 5085  
DiaDur Klarlack DD 8, *seidenglänzend*, gehärtet 5:1 mit PUR- Härter 5085  
*Lackaufbau 2:*  
DiaDur Füllgrund DD-F, gehärtet 5 : 1 mit PUR- Härter 5085  
DiaDur Klarlack DD 9, *seidenmatt*, gehärtet 5:1 mit PUR- Härter 5085

**Hersteller:** Zweihorn GmbH, Düsseldorf Str. 102, 40721 Hilden

**Auftrag/  
Prüfmethodik:** Bestimmung des Verhaltens bei Abriebbeanspruchung gemäß DIN 68861 T.2

**Prüfbericht:** 278111

**Prüfergebnis:**

Lackaufbau	Mittlere Umdrehungszahl bis zum Erreichen des 50%- igen Durchriebes (n = 3)	Erreichte Beanspruchungsgruppe nach DIN 68861 Teil 2
1	110	2D
2	90	2D

Dresden, den 14.05.2004



Leiter des Prüflaboratoriums




verantwortlicher Bearbeiter