

P R Ü F U N G S Z E U G N I S

ST-07-01-17-1

- Produkte:** *Buchefurnierte Oberflächenmuster mit folgenden Lackaufbauten:*
- Var. 1 3 x 120 g/m² Unocryl, 1K-Wassertreppenlack, UC-T 8 seidenglänzend
 Var. 2 3 x 120 g/m² Unocryl, 1K-Wassertreppenlack, UC-T 9 seidenmatt
- Hersteller:** Akzo Nobel Deco GmbH, Postfach 100522
 40705 Hilden
- Auftrag:** Bestimmung von Oberflächeneigenschaften gemäß DIN 68861
- Prüfmethodik:** Bestimmung der Abriebfestigkeit gemäß DIN 68861, Teil 2
- Prüfbericht:** 276345
- Prüfergebnis:**

Lackaufbau	Mittlere Umdrehungszahl bis zum Erreichen des 50%igen Durchriebes	Einstufung in Beanspruchungsklassen gemäß DIN 68861 T.2
Variante 1	60	2D
Variante 2	70	2D

Dresden, 17.01.2007

R. Emsch

Leiter des Prüflaboratoriums



Busch

verantwortlicher Bearbeiter